

PTFE包みガスケット（アスベスト品）代替製品選定表

2013年7月

ニチアス株式会社

工業製品事業本部

電話:03-4413-1131

FAX:03-3552-6107

 本選定は目安ですので、実際のスペック決定の際には弊社にご照会ください。

アスベスト製品					推奨ノンアスベスト製品				
種類	TOMBO No.	製品名	使用可能範囲 ^{注1)}		種類	TOMBO No.	製品名	使用可能範囲 ^{注1)}	
			温度(°C)	圧力(MPa)				温度(°C)	圧力(MPa)
PTFE包みガスケット	9010	ナフロンPTFEクッションガスケット	-100~150	2	PTFE包みガスケット	9010-NA	ナフロンPTFEクッションガスケット	-100~150	2
					シートガスケット	1133	クリンシルクリーン	-200~260	3
						9007	ナフロンPTFE打抜きガスケット	-100~100	1
						9007-LC	ナフロンPTFE低クリープガスケット	-200~200	3
						9007-SC	ナフロンPTFE特殊カーボン入りガスケット	-200~200	3
						9007-GL	ナフロンGLガスケット	-100~200	2
	9007-FD	ナフロンFDガスケット	-100~200	2					
	9011	ナフロンPTFEクッションガスケット (高温用)	-100~200	3	シートガスケット	1133	クリンシルクリーン	-100~260	3
						9007-LC	ナフロンPTFE低クリープガスケット	-200~200	3
						9007-SC	ナフロンPTFE特殊カーボン入りガスケット	-200~200	3
	9010-FG	ナフロンPTFEクッションガスケット (PFAライニング配管用)	-29~150	1	PTFE包みガスケット	9010-NA-FG	ナフロンPTFEクッションガスケット	-100~150	1 ^{注2)}
					シートガスケット	1133	クリンシルクリーン	-200~260	3
9007						ナフロンPTFE打抜きガスケット	-100~100	1	
9007-LC						ナフロンPTFE低クリープガスケット	-200~180 ^{注3)}	1 ^{注2)}	
9010-E	ナフロンPTFEクッションガスケット (電気絶縁用)	-29~150	2	PTFE包みガスケット	9010-NA-E	ナフロンPTFEクッションガスケット	-29~150	2	
				シートガスケット	1133	クリンシルクリーン	-200~260	3	
					9007-LC	ナフロンPTFE低クリープガスケット	-200~200	3	
FEP包みガスケット	NU9012	NU FEPクッションガスケット	-29~150	2	FEP包みガスケット	NU9012-NA	NU FEPクッションガスケット	-29~150	2

注1: 使用可能範囲は目安であり、他の条件により異なります。(最高温度で最高圧力には使用できません。)

注2: PFAライニング配管の最高使用圧力を表示しています。

注3: PFAライニング配管の最高使用温度を表示しています。

本選定表に関する注意事項

- ・上記選定表は予告無く変更することがあります。
- ・上記選定表は一定の使用条件による目安であり、保証するものではありません。